

Metal 3in1 Classic

Αντισκωριακό Χρώμα Μετάλλων



ΑΡΑΙΩΣΗ
0-5%



ΑΠΟΔΟΣΗ
7-9m²/L



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
πινέλο, ρολό
ή πιστόλι αέρος.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1.5-2.5 ώρες



Υψηλής ποιότητας αλκυδικό βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Η εξελιγμένη σύνθεση εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια όπως κάγκελο, γκαραζόπορτα, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Δημιουργεί επιφάνειες με σκληρότητα και ανθεκτικότητα σε έντονες καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται εύκολα, προσφέροντας μία γυαλιστερή, λεία κι ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα.

- » Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- » Αντοχή στο χρόνο
- » Άψογο φινίρισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Αλκυδικές / πολυουρεθανικές ρητίνες
Ειδικό Βάρος {ISO 2811} @ 25°C	0.93-1.21 g/mL*
Στερεά κ.β {ISO 3251-03}	65% (±10)*
Ιξώδες {ASTM D 562-05} @ 25°C	80KU (±15)*
Ιξώδες Βαφής {ASTM D 562-05} @ 25°C	65KU (±10)
Στιλπνότητα 20° {ISO 2813-99}	>80.0 units
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	>90.0 units
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	82.5 (±1.0)**
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	1.2 (±1.0)**
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) {ASTM D-5895}	1.5-2.5h
Cross-Cut (Πρόσφυση) {ISO 2409}	Class: 0 (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36)
Απόδοση ανά στρώση	7-9m ² /L***
Συνιστώμενο πάχος ξηρού φιλμ (2-3 στρώσεις)	110μm (±20)

* Ανάλογα την απόχρωση

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα τη απόχρωση και τη μέθοδο εφαρμογής



Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού A/θ (Δ).

- Όριο Π.Ο.Ε.: 500g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499 g/L.

Metal 3in1 Classic

Αντισκωριακό Χρώμα Μετάλλων



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνη, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 5 ημέρες.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Πριν ξεκινήσετε το βήσιμο, αραιώστε έως 5 % κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή KRAFT NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι αέρος και ανακατέψτε καλά. Για πιο γρήγορο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα, προσθέστε τον σκληρυντή HARD METAL EXTRA έως 8% κ.ο.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινίρισμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3in1 CLASSIC για τέλειο αποτέλεσμα με το τελικό πάχος ξηρού υμένα να είναι μεγαλύτερο από 90μm.
- » Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δύσκολων σημείων όπως εσοχές για να αποφύγετε πιθανή εισχώρηση της υγρασίας.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συνιστάται μετά το πέρασ 48 ωρών και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Οι επιφάνειες είναι πλεονόμενες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε γυαλιστερό λευκό και σε 14 αποχρώσεις χρωματολογίου, σε συσκευασίες των 0.750L και 2.5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

+30 210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr